



## EVERCOAT Slow BPO Cream Hardener

### #100364エバーコート スロー硬化剤（大）78g・青

夏場や大面積を補修する際の可使時間調整を目的に設計されています。

※注1 エバーコート製品以外には使用しないでください。

#### 【テスト結果の例】

温度35℃、湿度40%、硬化剤2% の場合

製品名	可使時間		乾燥時間	
	通常	スロー	通常	スロー
レイジウルトラ	2分	7分	16分	17分
レイジオペテックス	2分	7分	16分	17分
ファイバーテック	3分	4分45秒	10分30秒	15分

温度35℃、湿度40%、硬化剤4% の場合

製品名	可使時間		乾燥時間	
	通常	スロー	通常	スロー
イーグリッポ	5分	8分30秒	50分	20分※注2

※注2 イーグリッポに使用する場合は強制乾燥してください。60℃15分放冷5分



〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-11-16 ノックストールビル3階  
TEL:03-3918-3100 FAX:03-3918-3511  
Since 1984



a division of Illinois Tool Works Inc. | 6600 Cornell Road | Cincinnati, OH 45242  
Since 1953

SLOW BPO HARDENER-TT  
11.2024